

**RAPORT WEWNĘTRZNEJ KONTROLI Nr 64/2018**

Test results / Prüfergebnisse

Rodzaj cementu:

Cement portlandzki wieloskładnikowy

Wymagania normowe:

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Deklaracja właściwości użytkowych:

PN-EN 197-1:2012

Wyniki badań za okres:

1487-CPR-0607 wyd.6**średnia miesięczna październik 2018**

Parametr Parameter/Parameter	Jednostka Unit/Einheit	Wynik badania Result/Ergebnis	Wymagania Requirements/Forderungen
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

PARAMETRY MECHANICZNE wg PN-EN 196-1**Wytrzymałość na ściskanie**

Compressive strength/Druckfestigkeit

po 2 dniach at 2 days/nach 2 Tagen	[MPa]	13,0	≥ 10,0
po 28 dniach* at 28 days*/nach 28 Tagen*	[MPa]	39,3	32,5 ÷ 52,5

*wyniki badań za poprzedni miesiąc/previous month/voriger Monat

PARAMETRY FIZYCZNE wg PN-EN 196-3**Początek czasu wiązania**

Initial setting time/Erstarrungsbeginn

	[min]	254	≥ 75
Stalność objętości; test Le Chateliera Soundness (expansion) /Raumbeständigkeit (Dehnungsmass) Le Chatelier	[mm]	0,7	≤ 10

PARAMETRY CHEMICZNE wg PN-EN 196-2**Zawartość siarczanów (jako SO₃)**

Sulfate content/Sulfatgehalt

	[%]	2,4	≤ 3,5
Zawartość chlorków (Cl⁻) Chloride content/Chloridgehalt	[%]	0,01	≤ 0,10

INFORMACJE DODATKOWE**Woda zarobowa (wg PN-EN 196-3)**

Water demand/Zugabewasser

	[%]	26,6	
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a (wg PN-EN 196-6) Blaine's surface/spezifische Oberfläche laut Blaine	[cm ² /g]	3 950	

Skład chemiczny (wg PN-EN 196-2)

Composition/chemische Zusammensetzung

strata prażenia loss on ignition/Glühverlust	[%]	4,8	
SiO ₂	[%]	27,2	
Al ₂ O ₃	[%]	10,2	
Fe ₂ O ₃	[%]	3,3	
CaO	[%]	48,5	
MgO	[%]	1,5	
Na ₂ O eq	[%]	1,1	

7.11.2018

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Kierownik ds. Jakości
CEMENTOWNI „ODRA” S.A.
mgr inż. Magdalena Oleśków

